

Outdoor[®] TK15C アウテリア[®] TK15C

[強力150kgクラス] [黄変防止]

| | | | | |
|-----------|--------------------|--|--|--|
| | | | | |
| ■材 | 質/ポリエステル100%+強化ビニル | | | |
| ■防炎製品認定番号 | /F-62016 | | | |
| ■規 | 格/104cm×50m巻 | | | |
| ■表面処理 | 理/フッ素樹脂コート加工 | | | |

建築物に使用できる強力150kg透明膜材料です。

- 強い日差しをソフトに透過することで、明るい自然な空間を演出します。

☝注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

国土交通大臣認定

建築基準法第37条第二号認定品 **MMEM-9011**

建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 **UW-9004**



ホワイト 透光率 48%
Material value(フッ素樹脂)H9.40G(V)9.05(C)0.62

Sirinity[®] W サーニティ[®] W

[黄変防止]

| | | | | |
|-----------|--------------------|--|--|--|
| | | | | |
| ■材 | 質/ポリエステル100%+強化ビニル | | | |
| ■防炎製品認定番号 | /F-07053 | | | |
| ■規 | 格/195cm×25m巻 | | | |
| ■表面処理 | 理/フッ素樹脂コート加工 | | | |

透明テントの中で業界トップの黄変防止タイプ。

- 幅を195cmの幅広にして加工しやすいし、コストパフォーマンス性も高くなりました。

☝注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。




ホワイト 透光率 71%
Material value(フッ素樹脂)H2.81GY(V)9.51(C)0.48

T-tex[®] II T-テックス II

| | | | |
|-----------|--------------------|--|--|
| | | | |
| ■材 | 質/ポリエステル100%+強化ビニル | | |
| ■防炎製品認定番号 | /F-07054 | | |
| ■規 | 格/132cm×25m巻 | | |
| ■表面処理 | 理/フッ素樹脂コート加工 | | |

- 爽やかな光空間を演出する、淡いブルーのメッシュ調素材。強烈な日差しもナチュラルに取り入れます。

☝注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



ホワイト 透光率 48%
Material value(フッ素樹脂)H0.42PB(V)8.58(C)3.46

Sunnymate[®] II サニーメイト II

[黄変防止]

| | | | | |
|-----------|--------------------|--|--|--|
| | | | | |
| ■材 | 質/ポリエステル100%+強化ビニル | | | |
| ■防炎製品認定番号 | /F-61018 | | | |
| ■規 | 格/185cm×25m巻 | | | |
| ■表面処理 | 理/フッ素樹脂コート加工 | | | |

- 透明テントの定番タイプ。
- 従来品より黄変しにくい処方になりました。
- 屋外の間仕切り用途にもお薦めします。

☝注意: ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



ホワイト 透光率 65%
Material value(フッ素樹脂)H7.38B(V)9.05(C)1.05