強力 300kg 200kg 150kg クラス

Dynastar B300
［強力300kgクラス］

光触媒・不燃材料　光触媒加工　吸水防止　不燃　UVカット

■基　布／ガラス繊維100%
■不燃材料認定番号／NM-2577
■防炎製品認定番号／F-24019
■規　格／204cm×50m乱
■表　面　処　理／酸化チタンコート加工

国土交通大臣認定
建築基準法第2条第九号及び同法施行令第108条の2
（不燃材料認定）適合品 不燃材料認定番号 NM-2577

国土交通大臣認定
建築基準法第37条第二号認定品 MMEM-0033

ホワイト
white　透光率 13%
Mansel value（マンセル値）
(H)1.56YR(V)9.52(C)0.57

Dynastar C200
［強力200kgクラス］

光触媒　光触媒加工　吸水防止　防炎　UVカット

■基　布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-23049
■規　格／204cm×50m乱
■表　面　処　理／酸化チタンコート加工

国土交通大臣認定
建築基準法第37条第二号認定品 MMEM-0039
建築基準法施行令第136条の2の2第一号認定品 DW-0109

ホワイト
white　透光率 14%
Mansel value（マンセル値）
(H)7.74Y(V)9.38(C)0.55

●酸化チタン触媒処理層を厚く施した表面層が、光・紫外線・水と反応して光触媒機能を発揮します。
分解された表面層と共に、付着した汚れが雨・水と共に除去される「セルフリニューアルシステム」を採用しています。いつまでも美しさが保たれます。
●有機質の汚れも、無機質の汚れも洗い流せます。　●高周波ウエルダーや熱風式溶着機などによる接着が可能です。
●B300は不燃膜材料ですので、準防火地域にもテント倉庫や荷さばき場の庇、膜構造建物を建てることができます。

「セルフリニューアルシステム」は、カンボウプラス株式会社の光触媒ライセンス技術を用いて開発した商品です。

ご注意：
●熱接合に先だって、加工適性や加工条件をご確認ください。●表面層はキズ、シワ等が付きやすいので、お取り扱いの際には十分ご注意ください。●表面層に特殊処理を施しておりますので、表面は他商品との接合ができません。他商品と接合される場合は、裏面と接合してください。●日陰など紫外線照射量の少ない場所では、光触媒機能が十分発揮されない場合があります。●光触媒効果の発現には日射（紫外線）、空気（酸素）、雨水が必要であり、半年程（一夏経過が必要）の時間を要する場合があります。●設置場所、向き、傾斜等により光触媒効果の発現が十分に発揮されない場合があります。

F-cantent TH-1000A
［強力200kgクラス］ F-キャンテント® TH-1000A

フッ素防汚　吸水防止　防炎　UVカット

■基　布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-63026
■規　格／103cm×50m乱
■表　面　処　理／フッ素樹脂コート加工

国土交通大臣認定
建築基準法第37条第二号認定品
MMEM-9012（テント倉庫用認定品）

国土交通大臣認定
建築基準法第37条第二号認定品 MMEM-9010
建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 UW-9004

ホワイト
white　透光率 7%
Mansel value（マンセル値）
(H)6.27Y(V)9.55(C)0.32

シルバー
silver　透光率 1%未満
Mansel value（マンセル値）
(H)2.14PB(V)7.67(C)0.47

Outerior® TK15C
［強力150kgクラス］［黄変防止］ アウテリア® TK15C

黄変防止　フッ素防汚　吸水防止　防炎　UVカット

■基　布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-62016
■規　格／104cm×50m乱
■表　面　処　理／フッ素樹脂コート加工

国土交通大臣認定
建築基準法第37条第二号認定品 MMEM-9011
建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 UW-9004

ホワイト
white　透光率 48%
Mansel value（マンセル値）
(H)9.40G(V)9.05(C)0.62

標準物性表・各認定番号

品　名	商品点数(色)	表面処理	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度(mm・H2O)
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
FG-8F® (不燃材料)	12	フッ素樹脂コート加工	104×50乱	0.57	840	3500	3000	4.9	7.4	182	173	2000以上
FG-8F® (不燃材料) 2000F (アイボリー)	1		204×50乱									
測定法			JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

●建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)　**MMEM-0009**
●建築基準法第2条第九号及び同法施行令第108条の2(不燃材料認定)適合品 不燃材料認定番号　**NM-0414**
●(財)日本防炎協会　防炎製品番号　**F-21126**

品　名	商品点数(色)	表面処理	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度(mm・H2O)
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
Dynastar B300 (光触媒・不燃材料)	1	酸化チタンコート加工	204×50乱	0.58	850	3500	3000	4.6	7.4	180	170	2000以上
測定法			JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

●建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)　**MMEM-0033**
●建築基準法第2条第九号及び同法施行令第108条の2(不燃材料認定)適合品 不燃材料認定番号　**NM-2577**
●(財)日本防炎協会　防炎製品番号　**F-24019**

品　名	商品点数(色)	表面処理	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度(mm・H2O)
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
Dynastar C200 (光触媒)	1	酸化チタンコート加工	204×50乱	0.68	820	2100	2000	19	26	285	285	2000以上
測定法			JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

●建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)　**MMEM-0039**
●建築基準法施工令第136条の2の2第一号認定品　**DW-0109**
●(財)日本防炎協会　防炎製品番号　**F-23049**

品　名	商品点数(色)	表面処理	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度(mm・H2O)
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
F-キャンテント® TH-1000A	2	フッ素樹脂コート加工	103×50乱	0.59	690	2156	1960	22	28	294	226	2000以上
測定法			JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

●建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)　**MMEM-9010 / MMEM-9012(テント倉庫用認定品)**
●建築基準法施工令第109条の5第一号認定品　**UW-9004**
●(財)日本防炎協会　防炎製品番号　**F-63026**

品　名	商品点数(色)	表面処理	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度(mm・H2O)
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
アウテリア® TK15C (黄変防止)	1	フッ素樹脂コート加工	104×50乱	0.73	860	1730	1600	21	30	220	220	2000以上
測定法			JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

●建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)　**MMEM-9011**
●建築基準法施工令第109条の5第一号認定品　**UW-9004**
●(財)日本防炎協会　防炎製品番号　**F-62016**

品　名	商品点数(色)	表面処理	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度(mm・H2O)
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
シェルパ®クリア TK08B (黄変防止)	1	フッ素樹脂コート加工	154×50乱	0.55	680	1190	1170	18	27	160	150	2000以上
測定法			JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

●建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)　**MMEM-9011**
●建築基準法施工令第109条の5第一号認定品　**UW-9004**
●(財)日本防炎協会　防炎製品番号　**F-01022**

品　名	商品点数(色)	表面処理	幅×長さ (cm)(m)	厚さ (mm)	重量 (g/m²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度(mm・H2O)
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
シェルパ®ジュニア TK08B	9	フッ素樹脂コート加工	154×50乱	0.55	680	1190	1170	18	27	160	150	2000以上
測定法			JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

●建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)　**MMEM-9011**
●建築基準法施工令第109条のの5第一号認定品　**UW-9004**
●(財)日本防炎協会　防炎製品番号　**F-01022**

(注) 上記数値は実測値であり、保証値ではありません。