

アキレスフィルム総合カタログ

豊富なラインアップを特性ごとにカテゴリーライズ。
便利な豆知識なども付いた保存版です。

一般用PVCフィルム

一般用POフィルム

非DOPフィルム

機能性フィルム

環境配慮型フィルム

光学特性フィルム

一般間仕切り用フィルム

間仕切り用PVCフィルム／NPシリーズ

アキレスマジキリII ●

気分よく働ける快適な環境をつくるため、そして作業を安全に進めるためにも、作業の現場には明るさと開放性が求められます。《アキレスマジキリII》は、優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。

工場や建築現場、倉庫等での屋内外の作業環境を安全で快適なものにする一般間仕切りカーテン用フィルムです。

広い空間を効果的に間仕切ることによって空調効率を上げ、省エネにも効果が期待できます。

●印刷には適していません。

- 色相は「アオミ」:映える青味系の透明色で清潔感を演出
- 柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計
- 粉ふり仕様だからスリップ性に優れ、べたつきが起きにくい
- 粉ふり仕様でありながら高い透明度(NPシリーズ)

※一部 NP シリーズに対応していない規格があります。



■在庫規格表

製品名	規格			硬度				
	幅 (cm)	厚さ (mm)	巻数 (m)	#410	#490	#530	#570	#610
アキレス マジキリII ●	91.5	0.2	50		Ⓟ NP			
		0.3	50		Ⓟ NP			
		0.4	30		Ⓟ NP			
		0.5	30				Ⓟ NP	
		0.8	20					○
		1	10					○
		2	10					○
		3	10					○
	137	0.2	50			Ⓟ NP		
		0.3	30			Ⓟ NP		
		0.5	30				Ⓟ NP	
		1	10					○
		2	10					○
	183	0.1	100		Ⓟ			
		0.2	50			Ⓟ NP		
		0.3	30			Ⓟ NP		
		0.4	30			Ⓟ NP		
		0.5	30					Ⓟ NP
		1	10					○
		2	10					○

凡例
Ⓟ = 粉ふりタイプ
NP = NP シリーズ

※上記規格以外につきましてもお問い合わせください。

■物性表

一般物性	硬度	アキレスマジキリII									測定方法	
		#410	#490	#490	#490	#530	#570	#570	#570	#610		
100% モジュラス (N)	タテ	17	24	31	39	41	69	91	165	238	JIS K 6732 準用	
	ヨコ	13	20	29	35	38	64	78	157	227		
抗張力 (N)	タテ	34	59	80	101	104	174	205	358	486		
	ヨコ	29	50	69	94	105	159	186	350	492		
伸び (%)	タテ	293	364	371	388	342	397	398	408	376		
	ヨコ	355	388	371	391	399	406	408	409	405		
直角引裂 (N)	タテ	9	16	22	29	33	49	60	123	185		
	ヨコ	9	16	22	29	32	47	60	118	183		
耐寒性 (℃)		-35	-45	-50	-50	-45	-50	-45	-50	-50		JIS K 6772 準用

数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。

※製品名の横に掲載しているマーク (●○●●●●) は、製品の原反片側端面に貼付してあるサイドシールの種類を示しています。