

SOFT PARTITION

アキレス ソフトパーティション [総合カタログ] 2022



REACH 規則 & RoHS II 指令対応! ※

※一部対応していない製品もあります。



アキレス セイデンF

アキレス 両面セイデンF (両面塗工タイプ)



《アキレス セイデンF》は、導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。

《アキレス 両面セイデンF(両面塗工タイプ)》は、《セイデンF》0.3mm厚の裏面にも導電性塗膜を施したものです。

※《アキレス 両面セイデンF (両面塗工タイプ)》は0.3mm厚のみです。
※製品中央部にプリントマークがあります。

《アキレス セイデンF》の代表的性能

- 《セイデンF》のプリント面の表面抵抗率 $10^6 \Omega$ (JIS C 2170 準用)
- 消防法施行令第4条の3に適合
- 酸素指数 26以上 (JIS K 7201 準用)

⚠️設計施工、ご使用時の注意

- ①《セイデンF》、《両面セイデンF (両面塗工タイプ)》のご使用に際しては、導電性をしっかり発揮させるために通電性のある物に触れさせるなど、必ずアースをとってください。
- ②《セイデンF》、《両面セイデンF (両面塗工タイプ)》の塗工は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンスなどでの溶剤の使用は避けてください。



(アース取付例)

アキレス セイデンクリスタル



《アキレス セイデンクリスタル》はアキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。0.1mmから3.0mmの厚みまで、用途に応じて幅広いラインアップからお選びいただけます。

※製品中央部にプリントマークがあります。

《アキレス セイデンクリスタル》の代表的性能

- 表面抵抗率 $10^9 \Omega$ (JIS C 2170 準用)
- 消防法施行令第4条の3に適合
- 酸素指数 24以上 (JIS K 7201 準用)

⚠️設計施工、ご使用時の注意

《セイデンクリスタル》の透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状況で早めにお取り替えください。
クリスタルシリーズはアースを取る必要はありません。



アキレスフィルム
なるほど

豆知識 ①

カーテンやカバー等への加工、取付工事、施工は出来ますか？

お近くの内装・施工業者様にお問い合わせください。ご紹介も可能ですのでご相談ください。

👉 Pick up Word

●表面抵抗率 [Surface Resistivity]

材料表面の電気絶縁性を示し、単位面積あたりの抵抗を表す (Ω/\square)。一般に表面抵抗率が $10^{12} \Omega$ レベル以下であれば静電気が発生しにくい(帯電防止)と評価できる

在庫規格表

項目	セイデンF			両面セイデンF	セイデンクリスタル					
	青味	赤味		赤味	青味					
厚さ [mm]	0.1	0.3	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	1.0	2.0	3.0
幅 [cm]	137	137	137	137	183	137 / 183	137	137	137	120
巻数 [m]	50	30	20	30	50	30	20	10	10	10
防炎性	消防法施行令第4条の3に適合									

物性表

製品名		セイデン F			セイデン FW	イエローセイデン F	ブラックセイデン F	セイデンクリスタル				
厚さ [mm]		0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.5	1.0	
幅 [cm]		137	137	137	137	137	137	183	137/183	137	137	
巻数 [m]		50	30	20	30	30	30	50	30	20	10	
色		青味	赤味	赤味	青味	イエロー	ブラック	青味	青味	青味	青味	
一般物性	100%モジュラス [N/cm]	タテ	22.8	39.6	58.3	44.5	36.2	36.2	9.6	40.4	47.0	86.9
		ヨコ	16.4	33.2	53.6	34.7	28.4	30.7	13.4	36.3	43.5	76.6
	抗張性 [N/cm]	タテ	35.8	93.0	135.4	102.3	90.3	84.7	21.5	90.6	125.1	222.7
		ヨコ	29.0	81.3	123.1	85.2	76.2	74.6	26.4	80.6	125.1	209.6
	伸び [%]	タテ	239	313	318	292	298	300	323	305	335	330
		ヨコ	300	340	314	354	330	317	248	330	354	362
	引裂強度 [N]	タテ	11.0	29.5	40.8	29.2	26.5	27.5	5.7	23.5	31.4	61.3
ヨコ		9.2	25.8	39.3	23.3	26.0	22.8	5.0	21.7	30.6	58.7	
全光線透過率 [%]		88.0	88.8	82.0	90.2	69.4	—	91.1	90.4	89.5	87.8	
電気的特性	表面抵抗率 [Ω]	表	7.2×10^6	1.9×10^6	2.3×10^6	2.7×10^9	1.3×10^6	2.3×10^6	5.4×10^9	3.3×10^9	3.0×10^9	1.9×10^9
		裏	8.9×10^{10}	7.0×10^{10}	6.6×10^{10}	2.9×10^9	7.2×10^{10}	2.7×10^{10}	5.1×10^9	3.2×10^9	3.0×10^9	1.6×10^9
	体積固有抵抗率 [Ω cm]		2.5×10^{11}	1.0×10^{11}	7.2×10^{10}	1.5×10^{10}	1.7×10^{11}	2.5×10^{11}	5.5×10^{10}	2.0×10^{10}	8.8×10^9	2.9×10^9
	帯電圧減衰時間 [秒] [5kv → 50v] [-5kv → -50v]		—	0.12	0.06	0.03	0.31	0.04	0.84	0.25	0.11	0.03
防炎性	酸素指数		26	27	27	27	28	26	24	26	27	
	消防法施行令第 4 条の 3 に適合											

製品名		スカイクリア防炎		フラーレ				フラーレ ノンマイグレ F	防虫フラーレ			
厚さ [mm]		0.5	0.75	0.15	0.3	0.5	1.0	0.1	0.3	0.5	1.0	
幅 [cm]		137	137	183	137/183	183	91.5/137	183	183	137	137	
巻数 [m]		30	20	50	30	30	10	50	30	20	10	
色		クリアー	クリアー	青味	赤味	青味	青味	青味/オレンジ	オレンジ	オレンジ	オレンジ	
一般物性	100%モジュラス [N/cm]	タテ	60.4	82.6	24.9	36.2	44.9	86.2	24.8	35.4	51.7	81.3
		ヨコ	55.8	76.9	19.0	30.7	39.6	72.7	17.0	28.8	43.4	71.2
	抗張性 [N/cm]	タテ	138	197.9	49.4	90.3	123.2	231.6	39.1	80.5	126.8	233.6
		ヨコ	134.1	183.2	39.8	78.7	113.0	211.0	29.6	71.4	114.7	213.2
	伸び [%]	タテ	301	311	272	328	338	343	236	284	330	358
		ヨコ	322	328	312	347	355	371	305	318	370	372
	引裂強度 [N]	タテ	41.2	58.7	13.6	30.3	33.2	62.2	9.6	20.8	32.7	63.8
ヨコ		38.0	55.6	14.6	25.9	31.5	58.4	10.1	19.2	31.4	61.1	
全光線透過率 [%]		87.9	86.7	90.9	90.6	89.6	87.3	91.0	65.3	65.4	66.1	
電気的特性	表面抵抗率 [Ω]	表	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		裏	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	体積固有抵抗率 [Ω cm]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	帯電圧減衰時間 [秒] [5kv → 50v] [-5kv → -50v]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
防炎性	酸素指数		28	28	27	27	27	27	27	28	27	
	消防法施行令第 4 条の 3 に適合											

	セイデンドクリスタル		セイデンドクリスタル UV	セイデンドクリスタル IG	セイデンドクリスタル BK	セイデンドクリスタル ナシジ	セイデンドクリスタル ライン	測定方法
	2.0	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	137	120	137	137	137	137	107	
	10	10	30	30	30	30	30	
	青味	青味	イエロー	アイスグレー	ブラック	クリヤ	透明	
	152.3	204.6	40.7	27.9	31.6	34.9	34.0	JIS K 6732 準用 (3ピースの平均値)
	137.6	177.3	34.4	25.5	36.4	33.0	33.5	
	389.4	527.8	89.7	61.6	71.6	82.8	75.7	
	363.0	495.0	77.9	55.5	79.4	79.2	73.1	
	333	347	304	309	296	311	262	
	344	372	341	313	280	321	299	
	126.2	170.6	21.5	21.6	21.9	20.6	25.0	
	120.7	165.1	20.2	20.2	21.8	19.8	23.5	
	84.2	82.0	74.6	—	—	—	91.0	
	1.8×10^9	1.5×10^9	3.9×10^9	1.8×10^9	4.2×10^9	5.5×10^9	2.4×10^{10}	
	2.6×10^9	1.9×10^9	4.2×10^9	1.7×10^9	3.6×10^9	5.3×10^9	2.3×10^{10}	
	2.2×10^9	1.1×10^9	1.9×10^{10}	1.1×10^{10}	2.9×10^{10}	4.8×10^{10}	4.7×10^{11}	
	0.02	0.01	0.26	0.10	0.24	0.34	1.42	FTMS 101 C-4046 (MIL B-81705B) Static Decay Meter 23°C 13% ± 2%RH
	0.02	0.01	0.25	0.09	0.23	0.34	1.50	
	28	27	26	29	26	26	27	JIS K 7201 準用
消防法施行令第4条の3に適合								

	ウェルディングカーテン	マジキリ II イトイリ	フラーレイトイリ	防虫フラーレイトイリ	フリゴソフト			測定方法
	0.35	# 3000	# 3000	# 3000	1.0	2.0	3.0	
	137	185	185	185	122	122	122	
	40	50	50	50	10	10	10	
	3色	透明	透明	オレンジ	透明	透明	透明	
	41.4	—	—	—	62.9	116.0	172.5	JIS K 6732 準用 (3ピースの平均値)
	36.0	—	—	—	53.7	99.1	149.4	
	92.9	74.6	87.1	92.7	162.9	342.8	440.8	
	86.6	67.5	78.5	86.1	178.0	369.7	435.6	
	297	18	18	19	364	435	401	
	323	26	33	31	494	520	460	
	30.3	24.2	23.1	24.2	44.4	101.1	150.3	
	26.4	25.7	22.5	24.4	47.8	105.2	156.0	
	*	87.2	86.7	67.0	91.5	90.9	90.3	
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	FTMS 101 C-4046 (MIL B-81705B) Static Decay Meter 23°C 13 ± 2%RH
	—	—	—	—	—	—	—	
	28	—	27	26	—	—	—	JIS K 7201 準用
	消防法施行令第4条の3に適合	—	消防法施行令第4条の3に適合		—	—	—	

※左記数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。

*全光線透過率は
イエロー 73.9%
グリーン 6.2%
ダークグリーン 1.4%



警告

- 《セイデンF・UVガード》のフッ素樹脂を使用した製品は、燃焼の際有毒ガスを発生します。絶対に燃やさないでください。



注意

<PVCフィルム>

- 印刷の都合により、色味は実際の色と異なる場合があります。
- 軟質塩化ビニールは、一般的に紫外線、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお薦めします。
- 軟質塩化ビニールは、一般的に可塑剤の移行により接触している他樹脂製品を汚染する場合があります。アキレス代理店に適合可否をお問い合わせください。
- 軟質塩化ビニールは、一般的に耐熱性はありません。シート温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。
- 軟質塩化ビニールは、その特性上ご使用環境により寸法が変化いたします。
- プラスチック製品は、当該自治体等により定められた方法により廃棄してください。
- 《セイデンF》などの導電性塗膜は、アースされない状態では蓄電することがあります。導電性をしっかり発揮させるために通電性のある物に触れさせるなど、必ずアースをとってください。
- 設計、施工、ご使用上の注意については、当社にご確認ください。
- REACH規則、RoHS II 指令対応製品にCEマークは貼付されておりません。CEマークは部品単体でEU市場に上市するものでなければ必要ありません。

<カタログ>

- 製品改良のため本カタログ記載の内容は予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ中に掲載した物性値等のデータは、測定値であり保証値ではありません。
- 本カタログに掲載した写真には、一部イメージ写真が含まれています。



ISO9001 登録範囲:
化成部事業部
アキレスウエルダー(株)
ISO14001 登録範囲:
足利第一工場
滋賀第一工場
アキレスウエルダー(株)
ISO9001, ISO14001
JUSE-RA-2090
JUSE-EG-661

アキレス株式会社

<https://www.achilles.jp>

化成部事業部 フィルム販売部

本社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9266 FAX 03-5338-9401
関西支社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2281 FAX 06-4707-2303
北海道営業所：〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西1-2-6 NCO札幌
TEL 011-806-2012 FAX 011-806-2015
九州営業所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル
TEL 092-477-8471 FAX 092-477-8472

生産拠点：□足利第一工場 □滋賀第一工場

■このカタログの内容は2022年3月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

2203.3(1).CD/KW