




# 建築仮設資材 ターポリン

## 1 類

ZT5600F



## 2 類

ZTR2600F



## ポングード 建築仮設資材ターポリン

産業用ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニル樹脂をコーティング防炎加工したものです。(財)日本防火協会の防炎試験に合格しています。ZT5600FはJIS A 8952「建築工事中用シート」の1類相当品で、ZTR2600Fは2類相当品です。

### ●物性データ

項目	品種	ZT5600F	ZTR2600F
巾	(cm)	187	187
厚さ	(mm)	0.42	0.30
重量	(g/m <sup>2</sup> )	450	350
引張強さ	タテ (N/3cm)	1074	512
	ヨコ (N/3cm)	879	534
伸び (%)	タテ	31	34
	ヨコ	36	40
引張強さ×伸び	タテ (KN/3mm)	66.1	—
	ヨコ (KN/3mm)	63.1	—
引裂強さ	タテ (N)	217	80
	ヨコ (N)	212	75
防炎試験番号		CT880011	CT990004

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※測定方法はJIS A 8952による。

※ZTR2600Fは、0.30mmの厚さの他に、0.33mm、0.35mmもございます。

### △注意事項

- 1) ポングードは防炎製品ですが、「防炎」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上がり、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。
- 2) ポングードは墜落防止用としては使用できません。
- 3) 廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

販売元  **株式会社イノベックス**

本社 / 〒104-0044  
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F  
TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808  
大阪支店 / 〒541-0056  
大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F  
TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777  
九州支店 / 〒810-0001  
福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F  
TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

2013.09.05