



BONGUARD

ボンガード®

ボンガード® 35 BONGUARD35 ZT2602F (187cm×50m乱) (防災)

W-1 ホワイト	Y-1 アイボリー	Y-2 イエロー	Y-3 オレンジ	Y-4 ベージュ	
	GR-1 グリーン	GR-2 ワカクサ	GR-3 ワサビ	GR-4 エメラルドグリーン	
R-1 レッド	R-3 ピンク	G-1 グレー	G-2 ライトグレー	B-1 ブルー	B-2 ライトブルー
B-3 コン	BL-1 クロ	G-60 シルバー (ZT2600F)			

ボンガード® 50 BONGUARD50 ZT5602F (187cm×50m乱) (防災)

B-1 ブルー	W-1 ホワイト	Y-1 アイボリー	Y-2 イエロー	Y-3 オレンジ
	GR-1 グリーン	GR-2 ワカクサ	GR-3 ワサビ	R-1 レッド
G-1 グレー	B-2 ライトブルー	BL-1 クロ	G-60 シルバー (ZT5600F)	

シルバー色は、他の色に比べ耐候性が劣りますので、屋外での使用はなるべく避けて下さい。

ボンガード 35 ボンガード 50

ボンガードカラーターポリンは、産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したものです。(財)日本防災協会の防災認定品です。

■物性データ

項目 品種		試験方法	ボンガード 35 防災認定番号 F-63039	ボンガード 50 防災認定番号 F-63040	
巾 (cm)		JIS L 1096	187	187	
厚み (mm)			0.35	0.50	
重量 (g/m ²)			430	605	
引張強度	タテ	JIS L 1096	(kgf/3cm)	57	115
			(N/3cm)	559	1,127
	ヨコ		(kgf/3cm)	55	86
			(N/3cm)	539	843
伸度 (%)	タテ	JIS L 1096	16	19	
	ヨコ		20	27	
引裂強度	タテ	JIS K 6772	(kgf)	7	15
			(N)	69	147
	ヨコ		(kgf)	7	15
			(N)	69	147
耐撓性 (1kg 荷重 回数)	タテ	JIS K 6328	1,000 異常なし	1,000 異常なし	
	ヨコ		1,000 異常なし	1,000 異常なし	

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

⚠ 注意

※ボンガード 35、ボンガード 50 は、(財)日本防災協会の防災認定品ですが、「防災」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。

※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

販売元  **株式会社イノベックス**

本社 / 〒104-0044
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808
大阪支店 / 〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F
TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777
九州支店 / 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F
TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

製造元  **日本ウエスロック株式会社**

代理店